HARD - REJUNTE ACRÍLICO

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Descrição

HARD REJUNTE ACRÍLICO, **monocomponente**, pronto para uso e de fácil aplicação, para uso em juntas de 1 a 3 mm. Seu **formato em cartucho** garante mais praticidade, com acabamento preciso e sem desperdício. Indicado para áreas internas e externas. **Vida útil de 5 anos.**

1.2. Usos Típicos

- ✓ Áreas internas ou externas;
- ✓ Indicado para juntas de 1 a 3 mm;
- ✓ Porcelanatos, mármores, granitos, pedras naturais, pastilhas e cerâmicas retificadas.

1.3. Vantagens

- ✓ Tecnologia premium;
- ✓ Para junta extrafina;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Rápido e fácil de aplicar;
- ✓ Sem desperdício;
- ✓ Acabamento liso e uniforme;
- ✓ Não contém areia na composição.

1.4. Classificação e normativas

NBR 15.575 – Norma de desempenho.
NBR 14.992 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas - Requisitos e métodos de ensaios (uso em decorrência de falta de norma específica).

2. PROPRIEDADES

2.1. Informações Técnicas do Produto

PROPRIEDADES	REFERÊNCIA	DADOS TÉCNICOS
Base química	-	Acrílico
Densidade	ASTM D 1475	1,8 g/cm³
Tempo de trabalho	-	30-40 min
Tempo de cura	-	12h
Liberação para tráfego leve	-	24h
Liberação para tráfego total	-	72h
Liberação para contato com água	-	4 dias
Estocagem	-	5°C a 35°C
Validade	-	12 meses
Embalagem	-	250 ml

Tabela 1

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão	Número Documento
26/01/2026	***	00	BT-10-88003

2.2. Cores disponíveis



BRANCO PLATINA LUNA CINZA

2.3. Rendimento

DIMENSÕES DO REVESTIMENTO		LARGURA DA JUNTA DE ASSENTAMENTO		
Dimensões (LxC) cm	**Espessura**	**1 mm**	**2 mm**	**3 mm**
120 x 120	*8 mm*	*19 – 21 m²*	*9,5 – 10,5 m²*	*6,5 – 7 m²*
100 x 100	*8 mm*	*15,5 – 17,5 m²*	*7,5 – 8,5 m²*	*5 – 5,5 m²*
80 x 80	*8 mm*	*12,5 – 14 m²*	*6 – 7 m²*	*4 – 4,5 m²*
60 x 60	*8 mm*	*9,5 – 10,5 m²*	*4,5 – 5 m²*	*3 – 3,5 m²*
60 x 30	*8 mm*	*6 – 7 m²*	*3 – 3,5 m²*	*2 m²*
50 x 50	*8 mm*	*7,5 – 8,5 m²*	*4 – 4,5 m²*	*2,5 – 3 m²*

Tabela 2

O rendimento pode variar conforme a variação da largura das juntas de assentamento, método de aplicação, ferramentas utilizadas e experiência do profissional.

3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

3.1. Preparação da superfície

O rejuntamento deve ser iniciado somente após o tempo de cura da argamassa colante, conforme indicado pelo fabricante. As peças devem estar planas, com espessura uniforme, e em perfeito estado de limpeza e secagem.

Em situações especiais, sempre siga as orientações do fabricante das placas a serem rejuntadas.

A junta de assentamento deve estar limpa e livre de resíduos, como óleo, graxa ou quaisquer substâncias que possam comprometer a aderência do rejunte. Poeiras e partículas soltas precisam ser removidas completamente antes da aplicação.

3.2. Modo de usar



A junta de assentamento deve ter uma profundidade mínima de 70% da espessura do revestimento (por exemplo, se o revestimento tem 8mm, a profundidade mínima indicada é de 6mm)



Em caso de reforma, é recomendada a remoção do rejunte antigo utilizando **o Extrator de Rejunte HARD.** Se for aplicação em piso novo, remova o excesso de argamassa utilizando o **Limpador de Juntas HARD.**



Em seguida, remova toda a poeira com o auxílio de um pincel ou aspirador de pó.



Corte o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o rejunte diretamente na junta.



Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento pressionando o produto fazendo com que penetre totalmente na junta. Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos, facilitando a limpeza das peças



Após aproximadamente 30 a 40 min da aplicação[1], dê acabamento na superfície com uma esponja levemente umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças.
ATENÇÃO: A esponja deve estar com o mínimo de água a cada etapa da limpeza. Ao sujar a esponja refaça o processo de limpeza em água limpa. Retire o máximo a água e volte a passar na superfície que foi rejuntada, até a retirada total do material excedente sobre as peças cerâmicas.
Repita a operação até atingir o acabamento desejado.




Após 6 horas faça a limpeza final com um pano úmido.

[1]O tempo de trabalho poderá ser menor que o indicado quando aplicado em temperaturas elevadas.

Atenção:

- ✓ Proteja o local da aplicação de água, poeira e outros resíduos nas primeiras 12 horas.
- ✓ Proteja de chuva ou de qualquer contato com água nas primeiras 72 horas após aplicado. Em ambientes externos, em caso de chuva durante a aplicação, interromper a aplicação. Recomendamos que após a aplicação do **Hard Rejunte Acrílico**, a área seja coberta com toldo, para evitar que a superfície seja molhada antes do tempo de cura.
- ✓ A liberação de tráfego leve deve ser somente após 24 horas da aplicação.
- ✓ Em áreas de box de banheiro, utilizar o chuveiro sobre o produto somente após 4 dias da aplicação.
- ✓ A cor final do rejunte se estabiliza em aproximadamente 5 dias de cura.

3.3. Acessórios para aplicação

IMAGEM	DESCRIÇÃO
	EXTRATOR DE REJUNTE Código – 8380
	LIMPADOR DE FUGAS PARA REJUNTE Código – 8381
	APLICADOR MANUAL METÁLICO 310ML Código - 3899
	ESPONJA INFINITY PISCINA Código – 10544

3.4. Limitações

- ✓ Limpeza com produtos químicos poderá ser executada após 14 dias da aplicação. Nunca utilize produtos à base de ácidos ou hipoclorito de sódio para a limpeza.
- ✓ Não adicione água ou qualquer outro produto à mistura.
- ✓ Não exponha a altos níveis de cloro.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão	Número Documento
26/01/2026	***	00	BT-10-88003

- ✓ Não aplicar na presença de nenhum tipo de silicone.
- ✓ Evitar contato com água, álcoois ou outros solventes durante a cura.
- ✓ Não aplicar quando houver exposição direta de vapores d'água, o que pode causar formação de bolhas.
- ✓ Não indicado para uso em piscinas, saunas e espelhos d'água. Para essas áreas, recomendamos a utilização do **Rejunte Infinity Piscinas**.
- ✓ Não deve ser utilizado como adesivo estrutural, selante para tratamento de juntas de dilatação ou no tratamento de trincas e fissuras.
- ✓ Não indicado para pisos com trânsito intenso de veículos, vias de rodagem e frenagem e pisos em frigoríficos ou câmaras frias.
- ✓ ATENÇÃO: Para troca de rejunte em áreas internas (renovação de rejuntes antigos em box de banheiro), deve-se primeiro secar totalmente a junta existente. Com o uso do box a água acumula na base do piso e somente após a secagem completa da área recomendamos este tipo de aplicação. O rejuntamento tipo acrílico não ganhará resistência em presença de umidade, pois precisa de oxigênio para endurecer.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. Recomendações de uso

- Para outras aplicações que não estejam neste documento, consultar o departamento técnico.
- Limpar as ferramentas logo após a utilização.
- Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica.

4.2. Validade e Estocagem

O produto pode ser estocado por 12 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 10°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor.

4.3. Meio ambiente

Não descartar em cursos d'água ou rede de esgoto. Embalagens vazias podem ser recicladas.

4.4. Equipamento de proteção individual – EPI´s

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

4.5. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas, lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico.
No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato.

Nossa assessoria técnica é concedida de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.
Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão	Número Documento
26/01/2026	***	00	BT-10-88003